

weberpaint silcolor

Tinta aquosa de elevada permeabilidade ao vapor

Para suportes cementícios ou à base de cal
Impermeável à água
Acabamento mate

Utilizações

- Tinta para acabamento de rebocos de renovação de paredes antigas da gama **webercal**;
- Tinta para aplicação sobre o produto mineral **weberdecor naturkal** em sistemas ETICS **webertherm**

Suportes

- Rebocos minerais de renovação de paredes antigas: **webercal classic**, **webercal antique**, **webercal sane**, **webercal decor** e **webercal liso**;
- Acabamento **weberdecor naturkal**;
- Acabamento **weberdecor liso**;
- Reboco tradicional de cimento ou cal.

Limites de utilização

- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C;
- Não aplicar em superfícies horizontais ou de inclinação inferior a 45°;
- Não aplicar em tempo chuvoso ou em risco de chuva nas 24 horas seguintes.

Composição

- Cargas minerais selecionadas, resinas polissiloxânicas em dispersão aquosa, pigmentos e aditivos específicos.

Consumo

- 6 a 8 m²/L por demão (variável em função da rugosidade e absorção do suporte).

Recomendações

- Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte, risco de chuva ou forte calor;
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar em 24h;
- Não interromper a aplicação de panos de fachada, a não ser em locais estudados e com a realização de uma junta de trabalho;
- A limpeza de ferramentas poderá ser realizada com água, após utilização;

- Poderão observar-se ligeiras variações na afinação das cores em lotes de produção diferentes, pelo que se recomenda evitar a aplicação de baldes de lotes de produção com datas diferentes numa mesma fachada;
- Devido à natureza siloxânica e ao uso de pigmentos exclusivamente inorgânicos resistentes à alcalinidade, podem ocorrer ligeiras variações de cor e brilho em relação ao catálogo (Catálogo de cores) de referências de cor ou a outros produtos de natureza acrílica. Recomenda-se a validação de cor com uma amostra física

Características de utilização

- Tempo de secagem entre demãos: 3 a 4 horas, variável em função de temperatura e humidade;
- Tempo de eficácia ótima: 28 dias.

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas elevadas.

Prestações

- Massa volúmica da pasta: 1,35 – 1,45 g/l
- Permeabilidade ao vapor de água: alta (classe V₁)
- Permeabilidade à água líquida: baixa (Classe W₃)
- Brilho: mate mineral
- COV's: Valor limite para este produto (Cat. A/c): 40 g/l
 - Este produto contém <40 g/l de COV's (Valor medido = 1,6 g/l)

Preparação do suporte

- Os suportes deverão estar bem secos, isentos de materiais não aderidos, sujidades, poeiras e microorganismos;
- Caso o suporte contenha sujidades, fungos, ou algas deve ser realizada previamente a limpeza e remoção dos contaminantes com o produto **weber antimousse** e lavagem com jato de água a pressão moderada;
- Aplicar com rolo anti-gota uma camada do primário **weberprim silcolor**.

Aplicação

- Aplicar 2 a 3 demãos, em que a primeira demão pode ser diluída com até 10% de água na primeira e as restantes diluídas com até 5% de água;
- Misturar bem o produto com um misturador elétrico de baixa rotação;
- O produto deve ser aplicado usando trincha, rolo anti-gota ou pistola airless;
- Em superfícies de elevada textura (carapinha, tirolês ou outros semelhantes), a aplicação deve ser realizada com pistola airless.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.
- Utilizar equipamentos de proteção individual, nomeadamente luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Balde de 15 L

Cor

Disponível em cores do Grupo A
(exceto referências 0127, 0128, 0237)
Consultar catálogo de cores

Devido ao uso exclusivo de pigmentos inorgânicos de excelente resistência à alcalinidade para afinação de cores, poderão verificar-se limitações na disponibilidade de determinadas referências de cor.

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade e de temperaturas baixas ou elevadas.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceite, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.