

weberprim chapisco

Argamassa para chapisco de aderência em fachadas

Textura rugosa

Aplicação manual ou por projeção mecânica

Utilizações

- Argamassa para consolidação da superfície de paredes ou fachadas em edifícios, antes da aplicação de rebocos de regularização, em intervenções de reabilitação.

Suportes

- Alvenaria de blocos de agregados leves;
- Alvenaria de tijolo ou bloco de cimento;
- Betão;
- Pedra;
- Rebocos antigos de cimento.

Limites de utilização

- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 5°C e 30°C;
- Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, capeamentos, beirados), para impedir que a água escorra diretamente sobre a superfície;
- Não aplicar sobre pintura ou gesso.

Composição

- Cimento cinza, cargas minerais, resina redispersável, adjuvantes específicos.

Consumo

- Aproximadamente 2 a 4 kg/m².

Recomendações

- Molhar sempre os suportes antes da aplicação;
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C;
- Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
- Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes, durante a execução da obra, nomeadamente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.

Características de utilização

- Aplicar o reboco no período de 3 a 7 dias após a aplicação de **weberprim chapisco**;
- Espessura de aplicação: 2 a 4 mm (textura em salpico).

Prestações (*)

- Massa Volúmica do produto endurecido: 1900 kg/m³
- Granulometria: < 2 mm
- Retração: ≤ 1,2 mm/m
- Capilaridade: 3 g/dm².min^{1/2}
- Aderência sobre betão:
 - após 3 dias: ≥ 0,5 MPa
 - após 28 dias: ≥ 1,0 Mpa
- Aderência de **weberev classic** sobre **weberprim chapisco**: ≥ 0,3 MPa

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- O suporte deve estar consistente e limpo;
- Eliminar todos os materiais soltos ou leitadas e vestígios de descofrantes e gorduras;
- Em caso de tempo quente, humedecer o suporte previamente.

Aplicação

- Misturar cada saco de 25 kg com 4 a 5 litros de água limpa.
- Misturar o conteúdo dos sacos com água limpa na quantidade indicada, em betoneira ou usando máquina de projeção de argamassas.
- No caso de utilização de máquina de projeção, regular o caudal de água para a consistência adequada da argamassa.
- Aguardar 3 dias antes de aplicar o reboco.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.



Apresentação

- Saco de 25kg

Cor

Salmão

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
- Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceite, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.