webertherm rede reforçada

Rede em fibra de vidro para reforço adicional de revestimentos delgados em sistemas **webertherm**.

Utilizações

- Reforço de resistência mecânica adicional de revestimentos delgados em argamassa cimentícia ou em pasta, em:
  - Sistemas **webertherm** (do tipo ETICS)
  - Sistemas de renovação de paredes

Composição

- Rede constituída por fios de fibra de vidro com desenho específico para obtenção de elevadas resistências mecânicas, sujeitos a uma indução de resina que as protege do ataque dos alcalis dos materiais cimentícios.

Características (*)

Características	Valor	Unidades
Dimensões dos rolos	1x25	m
Dimensões de abertura de malha	2260	mm
Peso total do tecido	330±10%	g/m^2
Resistência à tração (teia/trama)	4000/4500	N/5cm
Alongamento à rotunda	4,5	%
Espessura	Aprox. 0,90	mm
Resistência química	Boa aos alcalis	-

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Saint-Gobain Portugal S.A. Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal) | Tel. (+351) 234 10 10 10 | info.portugal@saint-gobain.com | construir.saint-gobain.pt

Empresa certificada pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Aplicação

- A rede deve ser incorporada na camada fresca de argamassa, perfeitamente esticada e sem vincos.
- Evitar empurrar a rede contra o suporte, já que esta deverá resultar sensivelmente a meio da camada de argamassa a reforçar
- A rede deve ser coberta com a aplicação de uma segunda camada de argamassa, aplicada quando a anterior estiver endurecida.
- Para garantir a transmissão de esforços entre tiras de rede de 1m, deverá ser executada uma sobreposição lateral de pelo menos 10cm, com as redes em contacto).

Recomendações de Segurança na Utilização

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode provocar alguma irritação em peles mais sensíveis. Neste caso, lavar abundantemente com água fria e sabão.
.

Apresentação

- Rolos de 1x25 m (25m^2)

Cor

Branca

Conservação

A armazenagem deve ser feita dentro da embalagem original, em local seco, protegida da exposição solar e colocada na vertical. A temperatura de armazenagem deve situar-se entre os -10ºC e os +45ºC.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Saint-Gobain Portugal S.A. Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal) | Tel. (+351) 234 10 10 10 | info.portugal@saint-gobain.com | construir.saint-gobain.pt

Empresa certificada pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001