

# weberfloor for

## Argamassa autonivelante de revestimento.

Reparação e nivelação de pisos sujeitos a tráfego ligeiro ou moderado.  
Excelentes prestações mecânicas e resistência ao desgaste por abrasão.  
Rápida colocação em serviço com elevada planimetria.

### Utilizações

- **weberfloor for** é uma argamassa autonivelante concebida para execução de pavimentos com exigência de resistência ao desgaste e alta planimetria em obra nova ou em reabilitação.
- Aplicável em edifícios de habitação, espaços de uso comercial, pavimentos industriais sujeitos a tráfego ligeiro a moderado. Apto para renovação de garagens.
- Para aplicação apenas em interiores.

### Suportes

- Betão ou betonilhas com resistência à compressão superior a 12 MPa, cerâmica, pedra natural ou mosaico hidráulico.

### Limites de utilização

- Não aplicar em exteriores;
- Não aplicar sobre pavimentos com humidade permanente ou sujeitos a humidade por ascensão capilar.

### Composição

- Ligantes hidráulicos e resinas poliméricas, agregados de sílica e calcário e aditivos orgânicos e inorgânicos.

### Consumo

- 1,7 Kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

### Recomendações (\*)

- Executar junta perimetral com uma espessura mínima de 5 mm, através da colocação de fita periférica **weberfloor perimetral** ou similar. Pontos singulares tais como pilares, focos de iluminação e outros devem ser considerados na execução da junta perimetral;
- Em pavimentos térreos garantir existência de barreira pára-vapor física para não ocorrência de humidade no suporte por fenómenos de ascensão capilar;
- Respeitar as juntas existentes no suporte (fracionamento e dilatação);

- Respeitar água de amassadura recomendada (controlar aplicação com teste de fluidez com cone standard **Weber**;
- Durante a aplicação evitar correntes de ar, radiação solar direta ou calor excessivo;
- Respeitar sempre os tempos de secagem antes da aplicação do revestimento final;
- Ter em conta o tipo de suporte, o revestimento e o tipo de exigência na utilização final na definição da espessura a aplicar (ver tabela abaixo):

	Tráfego		
	Ligeiro	Ligeiro a moderado	Moderado
Espessura recomendada (mm)	≥ 5	5 - 10	10 -20

- Limpar as ferramentas com água após aplicação antes do endurecimento do produto.

(\*) As boas práticas de aplicação referidas garantem a estabilidade do **weberfloor for**

### Características de utilização (\*)

- Temperatura do suporte: 10 a 25 °C
- Temperatura ambiente: 10 a 30 °C
- Água amassadura (L por saco 25 Kg (%)): 5 L (20%)
- Espessura aplicação: 5 a 20 mm
- Teste Fluidez cone standard **Weber** (diâmetro em mm): 245 a 250
- Tempo aberto a 20 ° C: ≈ 15 min
- Tempo espera para circulação pedonal: 2 a 3 horas
- Tempo de espera para tratamento mecânico superficial: 2 a 8 horas
- Tempo de espera para aplicação de pinturas e resinas: 24 horas (Verão); 48 horas (Inverno).
- Tempo de espera para aplicação de cerâmica e pedra natural: 12 a 24 horas.
- Tempo de espera para aplicação de revestimentos resilientes (PVC, vinílico, linóleo, alcatifa) e madeira: 24 a 48 horas
- Após secagem o **weberfloor for** apresenta nuances de coloração típica dos acabamentos de base cimentícia.

(\*) Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas

### Prestações (\*)

- Classificação segundo EN 13813: CT-C30-F7
- Resistência à Compressão (28 dias segundo EN13813): > 30 MPa
- Resistência à Flexão (28 dias segundo EN13813): > 7 MPa
- Resistência ao desgaste por abrasão: RWA10
- Retração (28 dias segundo EN 13454-2): < 0,5 mm/m
- Resistência de aderência ao suporte: > 1,6 MPa
- Reação ao fogo (segundo EN 13813): A1<sup>FL</sup>
- Emissão COV (3 dias < 750 µg/m<sup>3</sup> ; 28 dias < 60/40 µg/m<sup>3</sup>): Emissioncode EC 1<sup>Plus</sup>

(\*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

(\*\*) Atestado de compatibilidade com água potável emitido pela EPAL

## Preparação do suporte (\*)

- O suporte deverá encontrar-se plano, estabilizado e resistente e devidamente limpo sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material. O suporte deve ser tratado mecanicamente;
- Proceder a reparações pontuais e preencher eventuais cavidades com **weberfloor rep**. Reparação e tratamento de fissuras poderá ser executado com **weberfloor PX PRIMER** misturado com sílica adequada;
- Sobre suportes porosos aplicar o primário de aderência e tapa poros **weberprim RP** (aplicação recomendada com escova para melhor impregnação no suporte);
- Sobre suportes não porosos aplicar **weberprim universal** (aplicação a rolo);
- Em aplicações sujeitas a tráfego médio elevado utilizar o **weberprim EP 2K** (aplicação a rolo) e se necessário saturado com sílica;
- Executar junta perimetral com uma espessura mínima de 5 mm, através da colocação de fita periférica **weberfloor perimetral** ou similar. Zonas singulares na área de aplicação como pilares, focos de iluminação e outros devem ser considerados na execução de juntas perimetrais aos mesmos.

(\*) Recomenda-se a consulta das Fichas Técnicas dos produtos aplicados antes da sua utilização.

## Aplicação

- O **weberfloor for** deve ser amassado com 5 de água limpa por saco de 25Kg, por via mecanizada com máquina de mistura/bombagem contínua ou por via manual misturando o material com um misturador elétrico de baixa rotação (500 rpm) até obter uma pasta de consistência fluida, homogénea e sem grumos. Em aplicações sem bombagem contínua, deixar repousar após a mistura durante 1 minuto e voltar a misturar alguns segundos. Controlar a água de amassadura no início e durante a aplicação recorrendo ao ensaio de fluidez com cone standard **Weber** (245-250mm de diâmetro de espalhamento);
- Passar com rolo de picos para remover bolhas de ar incorporadas no processo de mistura;
- De seguida, com o auxílio de uma espátula de nivelamento de inox, alisar a superfície do material de modo a obter a espessura pretendida;
- O **weberfloor for** deverá ser protegido por selagem com verniz de poliuretano de base aquosa **weberfloor aqua protect 2C** (transparente mate), ou com pintura com resina epóxi de base aquosa **weberfloor PX AQUA** ou resina epóxi 100% de sólidos **weberfloor PX TOTAL**. Antes de revestir com o verniz de poliuretano ou com as pinturas epóxi e ao iniciar o endurecimento (2 a 8 horas após a aplicação do **weberfloor for**) proceder ao tratamento mecânico superficial;
- A aplicação da pintura epóxi 100% sólidos implica a aplicação prévia do primário **weberfloor PX PRIMER**.
- No caso da pintura epoxídica de base aquosa, **weberfloor PX AQUA**, o próprio produto serve de primário diluindo-o com 10% de água se necessário. Ambas as pinturas epóxi estão disponíveis em várias cores;
- Consultar tempos de espera para aplicação de revestimentos nas características de aplicação.

## Revestimentos associados

- Especialmente concebido para ser revestido com resinas sintéticas (epóxi ou poliuretano);
- Se pretendido pode também ser revestido com cerâmica e pedra natural, revestimentos resilientes (PVC, vinílico, linóleo, carpete e flutuante), madeira, parquet e pavimentos técnicos;

## Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em [saint-gobain.pt](http://saint-gobain.pt).
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



### Apresentação

- Saco de 25 kg  
(palete de 48 sacos x 25 kg = 1200 kg)

### Cor

Cinza

### Conservação

9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.