

weberfloor rep

Argamassa de reparação de pavimentos.

Adequado para reparações pontuais, criação de pendentos e meias canas.

Execução de camadas de forma delgadas (1-4cm).

Resistente à compressão e flexão.

Utilizações

- A argamassa **weberfloor rep** foi concebida para a execução de reparações pontuais e enchimento de cavidades em pavimentos cimentícios, criação de pendentos e execução de meias canas na ligação do pavimento com paredes e outros paramentos verticais;
- Apta para enchimento e regularização de pavimentos, tanto em construções novas como em projetos de reabilitação, quando é necessário aplicar espessuras abaixo das usuais com as betonilhas tradicionais (execução de camadas de forma delgadas de 1 a 4 cm);
- Para aplicação em interiores e exteriores.

Suportes

- Betão, betonilhas, cerâmica e pedra natural.

Limites de utilização

- Não adequado para acabamento final (deve ser revestido);
- Não aplicar em suportes molhados em permanência ou sujeitos a humidade ascendente;
- Material não adequado para acabamento final (necessita de ser revestido);
- Espessura de aplicação: 1 a 4 cm.

Composição

- Cimento Portland, agregados seleccionados e aditivos orgânicos (Não contém caseína).

Consumo

- 20 Kg/m² por cm de espessura.

Recomendações

- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C;
- Respeitar a água de amassadura descrita na ficha técnica. Não utilizar água em excesso na amassadura, pois irá reduzir a resistência da argamassa e aumentar a possibilidade de retração do material e consequente fissuração;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fracionamento existentes. Quando aplicado em execução de camada de forma delgada, executar junta perimetral, com espessura mínima de 5 mm com espuma **weberfloor perimetral** ou similar, em toda a área de aplicação e nos elementos verticais existentes (pilares, focos iluminação, etc.). Neste caso específico de forma a minimizar os efeitos de retração é ainda recomendado que, após secagem inicial, o material seja humedecido, e que se proceda à execução de juntas estrategicamente colocadas, em função da geometria do piso, respeitando as juntas de dilatação ou fracionamento já existentes e garantindo áreas máximas de 25 m²;
- Em reparações pontuais não terminar o produto em espessuras inferiores ao recomendado na ficha técnica. Se necessário afundar a periferia da área envolvente à zona a reparar a fim de garantir uma espessura mínima de material de 1 cm.

Características de utilização (*)

- Espessura de aplicação: 1 a 4 cm
- Tempo aberto: 1 hora
- Tempo de espera antes da circulação pedonal: 12 horas
- Tempo de espera para aplicar revestimento quando aplicado na execução de camadas de forma delgadas:
 - Cerâmicos: 14 dias
 - Madeira: 28 dias

(*) Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas

Prestações (*)

- Classificação segundo a norma EN13813: CT-C25-F7
- Resistência à compressão: > 25 MPa
- Resistência à flexão: >7 MPa
- Reação ao fogo (para situações expostas): Classe E_{FL}

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- O suporte deverá apresentar-se limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura). Se necessário tratar mecanicamente para remoção de resíduos e contaminantes. Após limpeza e tratamento adequado do suporte e de garantir a sua estabilização, recomenda-se proceder ao humedecimento do mesmo antes da aplicação do produto;
- Na execução de camadas de forma delgadas em função do tipo de suporte poderá ser promovida a aderência do produto com:
 - Aplicação prévia com escova, de uma leitada de cimento: **weber latex**: água na proporção de 1:1:1 sobre suportes cimentícios (betão, betonilha);
 - Aplicação prévia de cimento cola **webercol flex L*** (aplicado com pente 8) nas 24 horas anteriores à execução da camada de forma sobre suportes não porosos (cerâmica, pedra);

Aplicação

- Amassar o **weberfloor rep** com 3,0 a 3,5 L de água limpa por cada saco de 25Kg;
- Misturar por intermédio de misturador elétrico adequado ou betoneira até obter uma argamassa homogênea;
- Verter a argamassa sobre o suporte a reparar ou regularizar e espalhar até obter a espessura final pretendida.
- Na execução de camadas de forma delgadas regularizar e nivelar o material com uma régua de alumínio e acabar com talocha;
- Em reparações pontuais usar ferramenta adequada para preenchimento das cavidades (espátula ou colher de pedreiro).

Revestimentos associados

- Cerâmica, Pedra natural, Madeira e autonivelantes cimentícios da gama **weberfloor**.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Saco de 25 kg
(paleta de 42 sacos x 25 kg = 1050 kg)

Cor

Cinza

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
 - b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
 - c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.
- A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.