



STADIP® e STADIP® PROTECT

Vidro laminado

Vidro laminado com função de proteção e segurança

Descrição

Vidro laminado com função de proteção e segurança, conseguida através da união (laminagem) de duas ou mais chapas de vidro através de uma ou mais películas intercalares em polivinil butiral (PVB). Em caso de quebra, os fragmentos de vidro ficam colados à camada intermédia de PVB, reduzindo o risco de ferimentos.

Aplicação

O STADIP® pode ser aplicado em unidades de vidro simples, duplo ou triplo. É adequado para o uso interno e externo em edifícios, em locais que precisam de:

- Proteção contra lesões
- Guarda e balaustrada
- Proteção contra vandalismo e roubo
- Proteção contra explosões
- Proteção contra radiação ultravioleta (UV)

A função de proteção acústica pode ser adicionada, graças a uma camada intermédia especial de PVB (PVB Silence).

Gama STADIP® e STADIP® PROTECT

A gama STADIP® está disponível nas seguintes dimensões:

- Dimensão padrão 6000 x 3210 mm e outras sob consulta, compreendendo 2 chapas de vidro de 2 a 12 mm (com ou sem capa).
- Mínimo uma película de PVB (0,38 mm) e até 8 películas (2,28 mm).

A gama STADIP® é composta pelos seguintes produtos:

- STADIP®: Vidro com um película de PVB intercalar e uma espessura nominal de 0,38 mm.
- STADIP PROTECT®: Vidro com duas ou mais películas de PVB e espessura nominal de 0,38 mm.

Desempenho

STADIP®

Composição laminado	Espessura (mm)	Peso (kg/m ²)
33,1	6	16
44,1	8	21
55,1	10	26
66,1	12	31

STADIP PROTECT®

Composição laminado	Espessura (mm)	Peso (kg/m ²)	Superfícies max./m ² ⁽¹⁾
33,2	7	16	S<0,5
44,2	9	21	0,5<S<2,0
55,2	11	26	2<S<4,5
66,2	13	31	4,5<S<6,0

⁽¹⁾ Em conformidade com a norma NFP 08-302 – anexo a ver NFP 06-001. Apoio do vidro em 4 lados entre 15 a 20 mm.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
 - Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
 - Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.
- A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.